

水性丝印胶水

SPA-9022 | 直接丝印，代替双面胶，大大节省成本

简述

一种高品质环保型水性感压胶水，可以通过丝印方式印刷在PC, PVC, ABS, PET, 金属, 玻璃等各种基材上，完全替代美日德同类产品。

特点

- 非常好的丝印操作性
- 粘力强，耐环境变化
- 快速干燥
- 环保无污染
- 湿态下不可燃
- 高的生产效率和低成本
- 广泛的应用领域

应用领域

薄膜开关键盘
玩具，手机，家电等面板
触摸屏

.....

物理性能

颜色：乳白 干燥后透明

粘度 (25°C下, VT-04 2#转子):

正常品：粘度 120±20DPAS

高粘品：粘度 220±20DPAS

固体含量：65%

PH 值：7.0 左右

丝印建议

- 胶水准备：丝印前适当搅拌均匀,不需要添加稀释剂。
- 丝印网版：丝网目数 18-27T/CM +耐水性感光胶
- 丝印胶刮：胶刮硬度 65-75 度聚氨酯胶刮
- 丝印厚度：15um-20um
- 洗网：采用纯净水洗网，暂停时以保护膜保护网版两面。
- 烘干：0.5-3 分钟@ 80°C

性能对比测试 (与美国某品牌对比)

注：以下试验基于丝印在 0.1mm 厚的 Dupont PET 胶片上。

对比项目	SPA - 9022 (标准品)	美國某品牌	测试方法
丝印厚度	14-17um	14-17um	厚度儀
表面氣泡以及平整性	非常好	好	目測
幹網情况	优秀	良好	實際絲印對比
粘力	30 秒	30 秒	企業測試方法 180 度剥离力悬砝码测试

水性丝印胶水

SPA-9022|直接丝印，代替双面胶，大大节省成本

产品包装/保存条件及保存期

1kg 或 5Kg/can，密封保存在 5-40°C 环境中，不要冷冻，不要将网版上未使用完的胶水倒回原罐。未开盖的产品保存期至少 6 个月。

安全与环境

本品为环保非危险化学品，使用前请阅读物料安全数据资料（MSDS）

提醒忠告

此資料是根據我們实验室的有限条件测得。因用户使用的环境和条件不同，我們建議用户在使用我们的产品前做全面的测试。對於以上資料，我們不接受任何相關責任 我們有權根據情況對以上內容進行必要的修改。对错误使用产品所产生的损失恕本公司不承担责任。



Shenzhen Elechem Technology Ltd.

深圳市智化電科技有限公司

[Http://www.elechem.com.cn](http://www.elechem.com.cn)

Tel: +86-755-26736866 Fax: +86 -755-26736899